

Technisches Datenblatt
Art. Nr. 600167
Handelsname : ClearoPAG 167

Nr.	Eigenschaft	Daten	Einheit
1	Chemische	Polyurethan	
2	Farbe	gelb	
3	Inhalt	750	ml
4	Klebfreizeit	ca. 8	min
5	Schneidzeit	ca. 30	min
6	Brandklasse gem. DOW F	B2 C 02/ III -277	
7	Ausbeute Strang mit 1 c	240	m
8	Rohdichte	26	kg/m ³
9	Zugfestigkeit	35-50 in Abhängigkeit vom Substrat	kPa
10	Biegesteifigkeit	36	kPa
11	Druckfestigkeit	19	kPa
12	Lagerhaltbarkeit bei 15 - 25°C	12	Monate
13	optimale Verarbeitungstemperatur Material+Objekt mögliche Verarbeitungstemperatur Material+Objekt	+18° - +25° + 5° - +35°	°C
14	Treibmittelbasis	Frei von FCKW, HFCKW, FKW, HFKW	
15	Temperaturbeständigkeit ausgehärteter Schaum	- 40°C - + 100°C	°C
16	Gem. DOW Freigabe - Lt. Fraunhofer Institut für Bauphysik Prüfbericht Nr. P6-035/2007 geeignet für den Baukörperanschluss ohne <u>zusätzliche Folien /Innen</u> – Schlagregendicht bis 600 Pa_		

SD Wert 0,42m

überarbeitet am: 20.04.2012
 Druckdatum: